

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE EPÓXI A BASE D'ÁGUA MONOCOMPONENTE

O Esmalte Epóxi a Base D'Água Monocomponente Supremacor, é uma tinta com ótimo poder de cobertura e de fino acabamento, que proporciona embelezamento e proteção de superfície externas e internas de metais, madeiras, pisos de cimento novo e queimado e alvenarias em geral. Sua fórmula garante uma secagem rápida, baixo odor, fácil aplicação e o maior brilho. Por ser a Base D'Água e não utilizar aguarrás como solvente, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. O Esmalte Epóxi a Base D'Água Supremacor, garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente. Possui grande resistência, durabilidade e secagem rápida.

Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.

Obs: Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

Composição Básica

Água, bactericidas e fungicidas não metálicos (Isotiazolinonas), Dióxido de Titânio, Pigmentos Orgânicos e inorgânicos (isento de Chumbo e Cromatos), coalescente, Polímeros Acrílico modificado, antiespumante.

Aplicação

- Rolo de espuma, rolo de lã, pincel, pistola, airless e outros.

Rendimento Aproximado

- Galão (3,6L): 40 à 60m²/ demão.
- Sólidos por peso: 50 +/- 2%.
- Brilho: 50 a 60 UB (unidade de brilho).
- VOC: 13 +/- 1% gramas/litro

Diluição

- Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização.
- Rolo de Espuma, rolo de lã ou Pincel: Diluir até 10% de água potável.
- Pistola: Diluir até 20% com água potável.

Demãos

- De 2 a 3 demãos

Secagem

- Ao Toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 7 dias

Preparação da Superfície

- Aplique a primeira demão com diluição de 30% até selar a superfície.
- As demais demãos, diluir conforme necessidade para sistema de aplicação.
 - **Superfícies com reboco fraco, pouco cimento ou velhas em mau estado:** Deverão ser totalmente removidas e, após isto, o procedimento deverá ser o mesmo que o para superfície nova.

Observação

O Esmalte Epóxi à Base d'Água não deve ser aplicado sobre superfície de concreto usinado e superfícies imersas em água.

Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC 11 4610-0079 ou pelo site www.supremacor.com.br

Qualidade e garantia

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2010 Tipo 4.2.2.1.

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

31/05/2021.

Químico Responsável

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região