

# BOLETIM TÉCNICO

*Produto: TINTA PISO PREMIUM SUPREMACOR*

**Disponível nos acabamentos: semi-brilho, acetinado e fosco.**

Tinta Acrílica Premium de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora, e de secagem rápida. Alta lavabilidade, resistente a intemperismo e fungos, possui ótima durabilidade, acabamento acetinado. Proporciona beleza e proteção para pisos cimentados.

Indicada para pisos cimentados, estacionamentos, telhas de fibrocimento, quadras esportivas etc. (**ambientes internos e externos**)

## Propriedades Físio-Químicas:

- pH = 9 a 10
- Densidade a 25 °C (g/cm<sup>3</sup>) - 1,180 a 1,230
- Viscosidade KU = 90 a 100
- Sólidos/Peso % = 32 a 38
- Sólidos/Volume % = 27 a 31
- V.O.C = 8,73 g/L

## Composição Química

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes, tensoativos e água.

## Aplicação

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011.

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- **Concreto Novo:** Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes. Cimento Novo não Queimado: Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes.
- **Argamassa de Cimento:** Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
- **Imperfeições Profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
- **Cimento Queimado:** Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.

- **Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Partes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.
- **Repintura:** Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Supremacor Tinta Piso.
- **Superfícies Brilhantes:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

<b>Ferramentas</b>	<b>Diluição (Água Potável)</b>	<b>Cores e Acabamento</b>
Rolo, Pincel ou Pistola	1ª Demão: 40% 2ª Demão: 20%	Catálogo de Cores conforme site <a href="http://supremacor.com.br">supremacor.com.br</a> (ou conforme desejo do cliente)
<b>Demãos</b>	<b>Rendimento (m/demão)</b>	<b>Secagem</b>
2 demãos	Galão 3,6 litros – 70m <sup>2</sup> Lata 18 litros – 350m <sup>2</sup>	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

## Embalagem

3,6 L e 18L.

## Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (11) 4610-0079 ou pelo site [www.supremacor.com.br](http://www.supremacor.com.br)

## Qualidade e Garantia

Este produto atende às especificações ABNT NBR 15079-1 :2019 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.5.14 - Látex para Piso

## Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagens:**  
3,6L, 18L.

**Validade:**  
36 meses

**Última Revisão:**  
31/05/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso

prévio.

**Químico Responsável**

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região