

# BOLETIM TÉCNICO

*Produto: TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE D'ÁGUA*

A Tinta de Demarcação Viária Base D'Água Supervia é indicada para pintura e sinalização de estradas, ruas, estacionamentos, calçadas e quadras poliesportivas. Sua fórmula é desenvolvida para se obter a mais alta aderência.

## Composição Química

Resina acrílica, pigmentos inorgânicos, cargas minerais e água.

## Características

Densidade a 25°C - 1,36

## Preparação da Superfície

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, restos de pintura velha, brilho etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

<b>Concreto Novo</b>	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
<b>Cimento Novo Não Queimado</b>	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
<b>Argamassa de Cimento</b>	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
<b>Imperfeições Profundas</b>	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
<b>Cimento Queimado</b>	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.
<b>Manchas de Gordura ou Graxa</b>	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>Partes Mofadas</b>	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
<b>Repintura</b>	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique a Demarcação Acrílica (B.A) Eco.
<b>Superfícies Brilhantes</b>	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

## Sistema de Aplicação

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo e Pincel	Pintura: 1º demão 20% 2º demão 20%	
Demãos	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Secagem
2 demãos	Balde 3,6 litros – Até 50 m <sup>2</sup> Balde 18 litros – Até 250 m <sup>2</sup>	1 hora para liberação de tráfego.

## Embalagem

3,6 L e 18L.

## Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (11) 4610-0079 ou pelo site [www.supremacor.com.br](http://www.supremacor.com.br)

## Qualidade e garantia

- Este produto está classificado conforme norma NBR 13.699 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702.

## Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagens:**  
3,6L, 18L.

**Validade:**  
36 meses

**Última Revisão:**  
31/05/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

### **Químico Responsável**

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região