

BOLETIM TÉCNICO

Produto: TINTA HOSPITALAR SUPREMACOR

A Tinta Hospitalar Supremacor é uma tinta acrílica de acabamento brilhante, acetinado e fosco, sem cheiro, boa resistência a manchas e penetração de vários produtos, permitindo uma fácil limpeza.

Especialmente indicado para áreas sujeitas a respingos ou derramamentos de desinfetantes hospitalares, como áreas pediátricas, enfermarias, áreas de circulação e salas de espera.

Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.

Obs: Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

Composição Química

Resina de dispersão aquosa de polímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas. Glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água. Compostos orgânicos voláteis (VOC) resistente ao hipoclorito de sódio, conforme metodologia EPA 8260.

Produto conforme as normas NBR 11702 e 15079.

Características

- Densidade a 25°C - 1,2

Preparação da Superfície

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica (externo-interna) ou Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).

Superfícies Calcinadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar a secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Fundo Preparador de Paredes Supremacor.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize o Fundo Preparador de Paredes.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Cores e Acabamento
Rolo, Pincel ou Pistola	Pintura: 1º demão de 10 a 20% 2º demão 10% Repintura: Todas as demãos 10% Com Pistola 30%	Disponível conforme cores no site supremacor.com.br (ou também conforme desejo do cliente.
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 litros - 55 a 65 m ² Lata / balde 16,2 litros – 275 a 325m ²	Ao toque 30 minutos Entre demãos 2 horas Final 4 horas

Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (11) 4610-0079 ou pelo site www.supremacor.com.br

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

3,6L e 18L.

Validade:

36 meses

Última Revisão:

31/05/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Químico Responsável

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região