

# BOLETIM TÉCNICO

*Produto: TINTA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA PREMIUM SUPREMACOR*

Tinta de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora, e de secagem rápida. Possui propriedade elástica e impermeável, sendo indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto. É de alta **lavabilidade**, resistente a intemperismo e fungos, possui ótima durabilidade, acabamento fosco aveludado, acetinado e semi-brilho. Proporciona beleza e proteção à sua casa. **Indicado para aplicação em ambientes internos e externos.**

**Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.**

Obs: Aplicações sobre superfícies metálicas requer fundo/primer.

## Composição Química

Resina 100% acrílica elastomérica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes, tensoativos e água.

## Características

### ACABAMENTO FOSCO

pH = 9 a 10s  
Densidade a 25 °C (g/cm<sup>3</sup>): 1,380 a 1,430  
Viscosidade KU = 100 a 110  
Sólidos/Peso % = 51 a 55  
Sólidos/Volume % = 36 a 40  
V.O.C = 11,2 g/L  
Lavabilidade = 100 ciclos  
Cobertura Úmida = 90%

### ACABAMENTO SEMI-BRILHO

pH = 9 a 10  
Densidade a 25 °C (g/cm<sup>3</sup>): 1,180 a 1,230  
Viscosidade KU = 85 a 95  
Sólidos/Peso % = 34 a 38  
Sólidos/Volume % = 28 a 32  
V.O.C = 10,9 g/L  
Lavabilidade = 150 ciclos  
Cobertura Úmida = 90%

### ACABAMENTO ACETINADO

pH = 9 a 10  
Densidade a 25 °C (g/cm<sup>3</sup>): 1,180 a 1,230  
Viscosidade KU = 85 a 95  
Sólidos/Peso % = 35 a 39  
Sólidos/Volume % = 29 a 33  
V.O.C = 10,8 g/L  
Lavabilidade = 150 ciclos  
Cobertura Úmida = 90%

## Preparação da Superfície

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo:

- **Reboco Novo:** Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Selador Acrílico ou Fundo Preparador de

Paredes.

- **Concreto Novo:** Aguardar secagem e curas (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes.
- **Reboco Fraco (Baixa Coesão):** Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
- **Imperfeições Rasas:** Corrigir com Supremacor Massa Acrílica (exterior, interior), ou Supremacor Massa Corrida (interior).
- **Imperfeições Profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
- **Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas:** Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal e as partículas o máximo possível. Aplicar Supremacor Fundo Preparador de Paredes.
- **Manchas de Gordura ou Graxa:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- **Partes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.
- **Repintura:** Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique a tinta.
- **Gesso:** Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize Fundo Preparador de Paredes.
- **Superfícies Brilhantes:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

## Sistema de Aplicação

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Cores e Acabamento
Rolo, Pincel ou Pistola	50% - Acabamento Fosco / 20 a 30% - Acabamento Semi-Brilho/Acetinado (todas as demãos)	Catálogo de Cores conforme site <a href="http://supremacor.com.br">supremacor.com.br</a> (ou conforme desejo do cliente)
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 demãos	Galão 3,6 litros – 100m <sup>2</sup> Lata 18 litros – 500m <sup>2</sup>	Toque: 30 Min. Demão: 4 horas Final: 4 horas.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

## Precauções e Garantias

**ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. MANTENHA A LATA BEM FECHADA PARA UMA BOA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO.**

Não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. A embalagem é reciclável. A garantia é constituída, desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de fabricação e restringindo à reposição dos produtos.

**Emergências Médicas (24 horas): CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica: 0800 0148 110.**

## Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (11) 4610-0079 ou pelo site [www.supremacor.com.br](http://www.supremacor.com.br)

## Referências Normativas

Este produto atende às especificações ABNT NBR 14725, ABNT NBR 14942:2019, ABNT NBR 13321, ABNT NBR 15079-1:2019, ABNT NBR 15079- 2:2019 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 - tipo 4.5.3 Látex Fosco Premium, tipo 4.5.10 Látex Semi Brilho Premium, tipo 4.5.7 Látex Acetinado Premium.

- Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.
- Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942.
- Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943.
- Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940.
- Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.

## Função e Definições

Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.

## Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagens:**

3,6L, 16L, 18L.

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

14/06/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável**

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região