

BOLETIM TÉCNICO

Produto: ESMALTE À BASE DE SOLVENTE PREMIUM SUPREMACOR.

O Esmalte Sintético Alquídicico à Base de Solvente Premium é indicado para pintura de superfícies externas e internas, de reboco, madeiras, ferro, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, polipropileno etc. Possui fácil aplicação e excelente durabilidade em locais de limpeza frequente.

Disponível nos acabamentos: brilhante, acetinado e fosco.

Composição Básica

Resinas acrílicas estirenadas, pigmentos, solventes e aditivos.

Aplicação

Rolo de espuma, pincel ou Pistola.

Rendimento Aproximado

- Rendimento m² por demão/galão 3,6L: 75m².

Diluição

- Antes de diluir, mexer bem a tinta para ter uma completa homogeneização;
- Diluir com aguarrás: se necessário.

Demãos

- De 2 a 3 demãos.
- Intervalo entre demãos: 2 horas.

Secagem

- Secagem ao toque: 20 minutos;
- Secagem final: 4 horas.

Outras Informações

- Massa específica: 1,08 g/cm³
- Não voláteis: 51%
- Viscosidade: 75 a 85 UK
- Tempo de secagem película seca: 32 microns.
- Cobertura da tinta seca: 99%.

- Teor de chumbo: 0,0%
- VOC: 418 g/L
- Sólidos por volume: 55%
- Brilho inicial: 90 UB.
- Uso: externo e interno.
- .Densidade: 1,0 a 1,15 g/cm³

Preparação da Superfície

Antes da aplicação, eliminar completamente o pó resultante do lixamento.

- **Pinturas soltas:** lixar e retirar todas as partes soltas, lavar com água e sabão;
 - **Mancha de gordura e graxa:** lavar com água e detergente;
 - **Mofo:** lavar com água sanitária misturada 1:1 com água;
 - **Reboco novo:** aguardar sua cura total de no mínimo 28 dias;
 - **Superfície com brilho:** lixar até que haja a perda de todo brilho, lavar com água e sabão;
 - **Imperfeições profundas:** fazer reparo com cimento e aguardar sua cura em até 28 dias no mínimo.
-

Qualidade e garantia

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702:2019; Tipo 4.2.2.1. e pela norma ABNT NBR 15494/2015 (dispensa uso de fundo preparador, nos casos determinados pela norma).

Outras Observações

O rendimento pode variar em função do método de aplicação, rugosidade, absorção da superfície, e espessura da camada na mesma depositada. As informações estão baseadas em nossos atuais conhecimentos, resultados de nossas pesquisas e experiências, que tem como objetivo orientar os consumidores de nossos produtos. Não assumimos, entretanto, qualquer responsabilidade pelo uso incorreto dos mesmos. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com nosso departamento técnico abaixo.

Este produto também está disponível em embalagem de 3,2L.

Assessoria Técnica

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do telefone (11) 4610-0079, ou pelo nosso site: www.supremacor.com.br

Validade

24 meses.

Manuseio e Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

31/05/2021.

Químico Responsável

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região