

# BOLETIM TÉCNICO

Produto: IMPERMEABILIZANTE

O Impermeabilizante Supremacor é uma emulsão acrílica elastomérica com alto teor de sólidos, que garante uma impermeabilização superior, excelente elasticidade e flexibilidade. Depois de completamente seca, forma uma membrana impermeabilizante contínua e com alta resistência ao sol e à chuva, evitando o surgimento de mofo, fungos e algas causados pela água.

## Onde Aplicar

É recomendado para impermeabilização de áreas molháveis (cozinha, banheiro, área de serviço), terraço, laje de cobertura, marquise, telhado, jardineira, piscina, reservatório, baldrame e drywall. Para laje com trânsito, deve ser aplicada com posterior proteção mecânica.

## Vantagens

- Fácil aplicação;
- Possui excelente elasticidade e flexibilidade;
- Reflete raios solares proporcionando conforto térmico;
- Possui ótima aderência em superfícies de concreto, argamassa e madeira.

## Características

- **Função:** Impermeabilizante;
- **Composição e Aspecto:** Resinas acrílicas elastoméricas, cargas minerais especiais e aditivos;
- **Coloração:** Branco / Cinza;
- **Massa Específica:** 1,30g / cm<sup>3</sup>;
- **Consumo Estimado:** 2,5kg à 4kg/m<sup>2</sup> - Consumo estimado de 400g a 500g/m<sup>2</sup>, podendo variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície;
- **Intervalo entre Demãos:** Mínimo de 6 horas entre demãos em locais abertos e mínimo de 24 horas para cura total entre demãos em locais fechados. Três dias para tempo de cura total, dependendo do clima;
- **Normas que Atende:** ABNT – NBR 15885;

**ATENÇÃO:** Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.

## Embalagem

3,6 L e 18L.

## Modo de Preparação da Superfície

1. Se necessário, regularize a superfície com argamassa de cimento e areia – 1:3 em volume, sem cal.
2. Aplicar o **Impermeabilizante Supremacor**, usando uma desempenadeira de madeira na regularização.
3. Não queime; deixe-a nivelada com caimento de no mínimo 2% em direção aos ralos;
4. Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana;
5. Em caso de nichos, falhas de concretagem, fissuras ou trincas faça os devidos reparos;
6. Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores e sem partes soltas; A regularização deve estar curada por no mínimo 7 dias.

## Modo de Uso

1. Agite ou misture antes de usar;
2. Dilua na primeira demão na proporção 2:1 (2 partes de IMPERMEABILIZANTE SUPREMACOR para 1 parte de água). Para as próximas demãos não é necessário diluir o produto;
3. Utilize rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo para a aplicação do produto;
4. Aplique cerca de 5 demãos cruzadas ou quantas forem necessárias para alcançar o consumo mínimo. Respeite o intervalo de secagem entre as demãos;
5. Misture o produto durante as aplicações para deixá-lo por igual; instruções de uso
6. Após a primeira demão, reforce a impermeabilização intercalando com TELA ESTRUTURANTE com 10cm de sobreposição nas emendas. A tela deve ser toda recoberta com as próximas demãos;
7. Proteja o local contra chuva durante as aplicações e a cura;
8. Após a secagem da última demão por no mínimo 7 dias, realize teste de estanqueidade com lâmina d'água. O teste deve durar um período de 72 horas. (A água usada no teste de estanqueidade não deve ser ingerida por pessoas ou animais);
9. Em locais com trânsito de pessoas e / ou veículos, o produto deverá receber proteção mecânica. Pigmentação: para pigmentar o IMPERMEABILIZANTE SUPREMACOR, utilize corantes líquidos: Balde 18kg - máx. 250ml de corante.

## Observações

- Não aplicar o produto com tempo chuvoso;
- Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;
- Não aquecer;

- Respeitar o tempo de secagem.

**Restrições**

Não é indicado para áreas com grandes tráfegos;

Não é necessária a proteção mecânica caso não exista trânsito;

Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;

Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às indicações de empilhamento da mesma;

Não reutilizar a embalagem vazia.

**Segurança**

O produto é atóxico durante a aplicação e após a cura;

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto;

Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais, e longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;

Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância;

Se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem.

---

**Assessoria Técnica**

A Supremacor mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (11) 4610-0079 ou pelo site [www.supremacor.com.br](http://www.supremacor.com.br)

**Qualidade e Garantia**

- Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 15885.

**Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagens:**

3,6L, 18L.

**Validade:**

36 meses

**Última Revisão:**

31/05/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Químico Responsável**

Silvio Clemonini – CRQ nº 04478963 – IV Região